

ACABADOS | ENCHAPES

PEGANTE CEMENTICIO

CALIZO

PEGANTE CEMENTICIO gris o blanco, químicamente modificado. Con el mejor y más alto contenido de látex, aditivos orgánicos e inorgánicos que proporcionan las más excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad, plasticidad y manejabilidad. Ideal para uso interior y exterior en Terrazas, Muros a interperie y condiciones ambientales extremas.

Dando cumplimiento con la NTC 6050-1, nuestro adhesivo cementicio es de tipo (C2S1TEH212), (C2) adhesivo cementicio de características mejoradas, (T) ofrece resistencia al desplazamiento vertical, (E) tiempo abierto extendido, (H2) con alta resistencia adhesiva a la tracción después de envagecimiento al calor y (I2) alta resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua.

PRESENTACIÓN

Bolsa por 25 kg, en cemento gris o blanco.

USOS

Producto ideal y confiable para la instalación de revestimientos de baja absorción y de grandes formatos como: concreto arquitectónico, sinterizados, porcelanato, pizarra natural, vidrio (Cristanac) etc. Excelentes propiedades de adherencia y flexibilidad.

VENTAJAS

- . Altamente trabajable y fácil de aplicar
- . Mayor rendimiento gracias a la granulometría especialmente seleccionada
- . Tiempo abierto elevado, permitiendo realizar correcciones con facilidad.
- . Permite aplicaciones verticales sin deslizamiento
- . Alto poder de adherencia en interiores y exteriores

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Se recomienda verificar que la superficie se encuentre;
- . Estructuralmente firme y sólida
 - . Libre de polvo, grasa, aceite y otros residuos que resten poder de adherencia del pegante



ALMACENAMIENTO

Para conservar el producto en óptimas condiciones de almacenamiento se recomienda:

- . Almacenar en un lugar fresco, ventilado y seco, retirado de la pared y sobre estiba.
- . Colocar 5 bultos por tendido.
- . Máximo 8 tendidos por estiba.
- . Se sugiere un máximo de 2 estibas por arrume.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- . Mezcle 5 partes de pegante **PEGANTE CONCREPEGA** por 2 partes de agua.
- . Agregue pegante al agua hasta obtener una pasta homogénea.
- . Deje reposar la mezcla al menos 5 minutos y mezcle nuevamente antes de usar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- . No agregar arena ni cemento a la mezcla.
- . A temperaturas superiores a los 23°C se recomienda realizar la instalación en tiempos no mayores a 10 minutos; (Las condiciones ambientales fuertes como viento, sol y altas temperaturas, pueden reducir el tiempo de instalación).
- . Aplique el producto con la llana dentada y extienda la mezcla en el sentido más corto de la loza, evite que los surcos se crucen.
- . Compruebe que no se haya formado nata en la parte superior de la mezcla, si llega a ocurrir retírela y revuelva la mezcla de nuevo.
- . Retire el polvo de la parte posterior de la baldosa con un paño húmedo.
- . No utilizar como boquilla.
- . En formatos superiores a 30 Cm x 30 Cm utilizar doble encolado



PEGANTE CEMENTICIO

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

. Tiempo abierto, permite rectificaciones	20 Minutos
. Tiempo para tránsito	24 Horas
. Tiempo para emboquillar	24 Horas
. Tiempo de reposo después de la preparación	5 Minutos
. Duración de la mezcla en balde	2 Horas
. Deslizamiento	< 2 mm
. Relación de agua en la mezcla x 25 Kg	6 Lts de agua ó hasta conseguir que la mezcla sea cremosa y firme
. Consistencia	Creмосa
. Rango de temperatura para la aplicación	Desde 4°C hasta 32°C