



Ficha Técnica Aqua PISO 50


ELEMENTO PARA PISOS Y PLAYAS DE EXTERIORES

- Elemento sólido prefabricado en concreto arquitectónico
- Para interiores y exteriores
- Producto artesanal hecho a mano
- Producto fabricado con materiales naturales
- ARD (Alta Resistencia al Deslizamiento) y Atérmico

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Concreto
- Peso Neto por metro cuadrado: 34,6 Kg aprox.
- Peso Neto por caja: 17,3 Kg aprox.
- Unidades por Caja: 2 Unidades.
- Metro cuadrado por Caja: 0,49 m2.
- Acabado natura, granilla o coral
- Variaciones menores en tono, en textura y en espesor
- Junta de emboquillado mínimo de 5 mm
- Junta de dilataciones perimetrales y estructurales entre 6 mm y 10 mm

PLANOS TÉCNICOS



TEXTURA
GRANILLA - NATURA - CORAL



DIMENSIONES NOMINALES

- Dimensión de la pieza : 495 mm x 495 mm x 18 mm

Cant: 2 pieza x caja

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Máximo de filas por estiba: 4 cajas
- Máximo apilado de estibas paletizadas: 2


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Para uso Exterior y Interior

MANTENIMIENTO

- Lavar periódicamente cada seis meses con Agua y Jabón neutro
- Sellar periódicamente cada doce meses con un sellante hidrofugante tipo SERUM, con mayor o menor frecuencia dependiendo de las condiciones, tráfico y usos a los que está expuesto el elemento.
- No usar ácido como método de limpieza

SUGERIDOS DE INSTALACIÓN



TONALIDADES





LEER INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

Los productos de la línea Aqua son revestimientos en concreto de alto desempeño. Estos productos pueden ser instalados en interiores o exteriores. La línea Aqua es atérmica; absorbe menos calor que otros productos cuando son usados en áreas exteriores expuestas al sol. Debido a que los productos son hechos a mano, cada pieza puede mostrar variaciones menores en color, textura y espesor que varía entre los 1mm y 2mm. Esta característica resalta la apariencia y exclusividad de esta línea de productos.

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

Descargue el material con cuidado en una superficie firme, descargue con montacargas, de lo contrario, descargue a mano apilando en máximo de 2 hileras, colocándolo verticalmente protegiéndolo del agua y del polvo. No almacene el producto a la intemperie y proteja en todo momento el material del agua, polvo y otros elementos que puedan alterar su apariencia. No almacene otros productos sobre el material. El transporte desde el almacenamiento hasta el lugar de instalación debe realizarse con atención a proteger el material de golpes. Una mala manipulación del material puede originar en el producto daños como desportillos, fisuras o roturas, e incluso averías irreparables del material.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

El producto (Piso Cincuenta) es compatible con los siguientes productos de instalación **CONCREPEGA, CONCREPEGA BOQUILLA**, mantenimiento **SERUM HIDROFUGANTE ALTO RANGO** y **SERUM DESINCRUSTANTE**

CARACTERÍSTICAS INTRÍNECAS DEL CONCRETO PREFABRICADO

Nuestros productos artesanales de concreto pueden presentar variaciones en tono, medida, acabados, porosidad, líneas de flujo y finas microfisuras superficiales así como eflorescencias. Estas características son inherentes al concreto, no afectan su calidad estructural o rendimiento, no son causal de rechazo y realzan la autenticidad y singularidad de cada pieza.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Revise el producto antes de instalar, no instale el producto si se encuentra con roturas o fisuras.

Instale en la última etapa de la obra. La superficie debe estar dimensionalmente estable, nivelada, libre de estanqueidad y limpia antes de la instalación. Desempaque con las manos limpias. Antes de la instalación, aplique dos capas de sellador hidrofugante sobre la cara vista, la segunda capa debe aplicarse antes de que la primera capa este seca. Se sugiere utilizar **SERUM HIDROFUGANTE ALTO RANGO CALIZO®**. Humedezca la superficie y limpie la parte trasera de cada elemento con un cepillo de cerdas duras húmedo. Para cortes en el material utilice pulidora con disco diamantado de 4.5”.

Para la instalación utilice mortero de pega con alto contenido de Latex en la técnica de doble encolado y una llana dentada de 10mm. En productos de color claro Se sugiere utilizar **CONCREPEGA BLANCO CALIZO®**.

Utilice plástico para proteger el material de agua, polvo y otros agentes externos que pueden alterar su apariencia. Para emboquillar los productos de piso, mantenga una junta de mínimo 5 mm. Se sugiere utilizar **CONCREPEGA BOQUILLA CALIZO®** mínimo 24 horas después de instalado el material, aplique la boquilla con salsero. Antes de emboquillar debe proteger los bordes de los productos con cinta de enmascarar.

Retire la cinta 30 minutos después de terminar el emboquillado. Para juntas de dilatación perimetrales o Estructurales la separación debe ser mínimo entre 6mm y 10mm. Se sugiere utilizar espuma de polietileno con un sellador de poliuretano. Estas juntas deben estar espaciadas a máximo 3 metros en ambas direcciones.

Evite el tráfico durante 3 días luego de la instalación.

Para la limpieza de este producto, utilice agua y jabón con PH neutro. **COMO MÉTODO DE LIMPIEZA NO UTILICE JABÓN EN POLVO O ÁCIDOS PORQUE PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE DE LA PIEZA.**

Se recomienda hacer una aplicación de **SERUM HIDROFUGANTE ALTO RANGO** mínimo cada año o con mayor frecuencia según las condiciones, tráfico y usos a los que está expuesto el elemento.

NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por CALIZO® es de 2 años, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en la NTC 1085, en el empaque de estos, en la ficha técnica y/o MANUAL DE INSTALACION Y GARANTIA CALIZO® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente. La garantía no cubre material instalado ni los costos inherentes a la instalación y desinstalación de productos defectuosos o prácticas de instalación diferentes a las mencionadas.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso del (Piso Cincuenta), y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CALIZO®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CALIZO®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del (Piso Cincuenta) debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web www.calizo.co

Vigente desde 202-04-024

Version: 2